



FISA TEHNICA

LUMICRET IMP 2C

1. DESCRIERE

LUMICRET IMP 2C este un mortar care se aplică într-o grosime de 5-20 mm, fiind compus din lianți hidraulici, agregate perfect selecționate, rășină, aditivi și coloranți anorganici.

2. DATE TEHNICE

Rezistența la abraziune: mare, de 5 ori mai mare decât a betonului

Rezistența mecanică: mare.

Densitatea: 2 kg/dm³.

pH-ul: 12.

Rezistența la radiațiile ultravioleto: stabil

Consumul 2 kg/m²/mm.

3. DOMENIILE DE APLICARE

Este recomandat pentru spațiile interioare unde turnarea betonului este dificilă, pentru realizarea pardoselilor de beton amprentat, cât și pentru renovarea suprafețelor vechi de beton.

4. MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței suport: trebuie să fie curată, fără elemente care să împiedice aderența mortarului.

Se curăță suprafața suport cu apă curată până la saturație, fără a lăsa bălți de apă. După ce s-a absorbit apa, se aplică un strat uniform de amorsă.

Se realizează amestecul de: 25 de kg de LUMICRET IMP 2C cu 4 litri de apă curată, cu ajutorul unui mixer până se obține un amestec uniform și fără cocoloși.

Se aplică mortarul astfel obținut și se nivelează cu ajutorul unei rigle. La final se folosește mistria de oțel pentru a închide porii suprafeței.

Se presară agentul de separare și se imprimă textura dorită pe suprafață, cu ajutorul matrițelor.

La final se protejează suprafața cu una din rășinile propuse de noi, din gama noastră de produse.

5. AMBALAREA

Produsul este ambalat în saci de 25 kg.

6. DEPOZITAREA

Perioada de depozitare este de 12 luni.

Observatii:

A se utiliza mănuși la aplicarea produsului. Produsul este ambalat în saci de 25 de kg, având gama de culori conform catalogului de culori.