



FISA TEHNICA

LUMICRET CROMICRET

1. PREZENTARE SI CARACTERISTICI

LUMICRET CROMICRET este un mortar pe bază de ciment Portland, agregate, pigmenți și aditivi, combinat cu agregate colorate care se aplică atât pe betonul proaspăt cât și pe o suprafață veche, formând un strat de uzură monolitic, cu o textură specială.

Oferă o amplă varietate de design-uri ale suprafeței finale, prin combinarea agregatelor și culorilor, rezultând o suprafață atractivă.

2. DATE TEHNICE

Rezistența la abraziune	mare
Rezistența mecanică	foarte mare
Densitatea	2 kg/dm ³
Nivelul PH-ului	12
Stabilitatea la razele UV	stabil

3. DOMENII DE APLICARE

- Zone cu trafic pietonal intens: parcuri, curți interioare, clădiri administrative
- Zone cu umiditate ridicată și cu risc de alunecare: teren cu înclinație mare, rampe
- Pardoseli cu aspect natural și decorativ.

4. MOD DE UTILIZARE

AMESTECUL: 30 kg AGREGATE + 25 kg Lumicret Cromicret + 5 litri apă curată

Se amestecă până când conținutul devine omogen, fluid și bine amestecat. Se controlează timpul de amestecare și cantitatea de apă, evitând orice tip de variație.

PESTE BETONUL PROASPAT

Se aplică pe betonul proaspăt în grosime maximă între 1,5 și 2 cm. Se întinde mortarul pe suprafață cu ajutorul unei rigle sau finisor de oțel. În nici un caz nu se vibrează suprafața, pentru a evita decantarea agregatelor!

Obținând o suprafață omogenă și plană, se pulverizează un strat de dezactivant **Desactivacret PL**.

PESTE BETONUL VECHI

Suprafața suport trebuie să fie curată, fără elemente care să împiedice aderența. Se aplică o amorsă după care se varsă mortarul realizat cu LUMICRET CROMICRET și se realizează procesul anterior descris.

SPĂLAREA SUPRAFETEI

Se lasă să acționeze dezactivantul timp de minim 3 ore până la 8 ore, în funcție de temperatura și umiditatea ambiantului. Ulterior se spală suprafața cu ajutorul unei mașini de spălat, cu o presiune de 70 bari, păstrând furtunul de apă la o distanță prudentă de 50 cm.

PIGMENATAREA ȘI SIGILAREA PARDOSELII

Dacă se dorește un aspect final decorativ variat, se poate pigmenta suprafața cu acid **ACICRET** urmând indicațiile de aplicare ale produsului.

Când suprafața este uscată în întregime se tratează cu unul din lacurile noastre de sigilare.

5. AMBALAREA

LUMICRET COMICRET este ambalat în saci de 25 kg, fiind disponibil în culorile descrise în catalogul de culori.

Observatii:

A se utiliza mănuși la folosirea produsului. Perioada de depozitare este de 12 luni.