



FISA TEHNICA

LUMICRET OVERLAY

1. DESCRIERE

LUMICRET OVERLAY este un mortar compus din lianti hidraulici, agregate perfect selecționate, rasini sintetice, aditivi si coloranti anorganici.

2. DATE TEHNICE

Rezistența la abraziune: mare, de 5 ori mai mare decât a betonului
Rezistența mecanică: mare.
Densitatea: 2 kg/dm³.
pH-ul: 12.
Rezistent la radiațiile ultraviolet
Consumul 2 kg/m²/mm.

3. DOMENIILE DE APLICARE

Este recomandat pentru spațiile interioare unde turnarea betonului este dificilă, pentru realizarea pardoselilor de beton amprentat, cât și pentru renovarea suprafețelor vechi de beton.

4. MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței suport: trebuie să fie curată, fără elemente care să împiedice aderența mortarului.

Se curăță suprafața suport cu apă curată până la saturație, fără a lăsa bălți de apă. După ce s-a absorbit apa, se aplică un strat uniform de amorsă.

Se realizează amestecul de: 25 de kg de LUMICRET OVERLAY cu 5 litri de apă curată, cu ajutorul unui mixer până se obține un amestec uniform și fără cocoloși.

Se aplică mortarul astfel obținut și se nivelează cu ajutorul unei rigle. La final se folosește mistria de oțel pentru a închide porii suprafeței.

Se presară agentul de separare și se imprimă textura dorită pe suprafață, cu ajutorul matrițelor.

La final se protejează suprafața cu una din rășinile propuse de noi, din gama noastră de produse.

5. AMBALAREA

Produsul este ambalat in saci de 25 kg.

6. DEPOZITAREA

Perioada de depozitare este de 12 luni.

Observatii:

Utilizați mănuși la aplicarea produsului. Produsul este ambalat în saci de 25 de kg, având gama de culori conform catalogului de culori.