

PAVICUART

MORTAR DE PRESĂRARE PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE

1. DESCRIERE

PAVICUART este un agregat mineral sub formă de pulbere, pe bază de agregate atent selecționate, pigmenți și aditivi, materiale inerente dure, fiind folosit la realizarea pardoselilor monolitice industriale. Se aplică pe betonul proaspăt, formând un strat de uzură, cu maximă rezistență la abraziune. Este disponibil în diferite culori și prin șlefuire la aplicare se obține o finisare netedă și nealunecoasă, cu efecte estetice. În afara faptului că se garantează o excelentă rezistență la uzură, stratul astfel format conferă pardoselii rezistență la penetrarea uleiului și a grăsimilor. Poate fi aplicat manual sau mecanic.

2. APLICARE

PAVICUART este în special recomandat pentru realizarea:

- Pardoselilor în zonele industriale supuse abraziunii puternice
- Zone exterioare cu trafic rutier, parcuri;
- Pasaje, căi de acces, zone cu trafic intens;

3. DATE TEHNICE

Rezistența la abraziune	mare
Rezistența mecanică	mare
Densitatea	2 kg/ dm ³
Nivelul PH-ului	12
Rezistența UV	stabilă

4. CONSUMUL

Consumul este de 3 – 5 kg/m² .

5. MODUL DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței - betonul proaspăt

Suprafața suport unde urmează a se aplica betonul trebuie să fie o suprafață sau o placă din beton armat, în conformitate cu specificațiile din proiect și normele legislative în vigoare.

Se întinde betonul, se nivelează și se vibrează. Când betonul are rezistența necesară și apa de la suprafață s-a retras, se trece la o finisare mecanică cu ajutorul lamelor floatoare, pentru a elimina impuritățile.

Presărarea și finisarea

Odată ce apa s-a evaporat de pe suprafața betonului proaspăt, se presară **PAVICUART** într-o proporție dorită, în funcție de rezistențele indicate în proiect. Se aplică 2/3 din cantitatea specificată și se introduce mecanizat materialul în beton cu ajutorul lamelor floatoare.

În continuare, se aplică cantitatea de material rămasă și se introduce la fel în masa betonului până se obține suprafața dorită.

Odată ce betonul începe să se întărească, se trece la sclivisirea/finisarea mecanică cu paletele finoare, până se obține suprafața finală dorită.

Sigilarea

Pardoseala finală realizată se tratează și protejează cu unul din produsele noastre de sigilare, care poate fi ales în funcție de aspectul suprafeței care se dorește a se obține. Lacul se aplică la o temperatură a ambientului cuprinsă între 10 și 30°C. Se lasă să se usuce și să se întărească timp de 3 zile, înainte de folosire.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăță toate instrumentele de lucru imediat, după fiecare aplicare, cu apă sau solvent.

Tăierea rosturilor

Rosturile de dilatare se realizează după specificațiile din proiect și niciodată înainte de 24 de ore de la finisarea pardoselii.

6. AMBALARE

PAVICUART este ambalat în saci de 30 kg.

7. DEPOZITARE

În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții optime de temperatură și umiditate.