



FISA TEHNICA

PAVICRET 6000

1. DESCRIERE

PAVICRET 6000 este o rășină poliuretanică alifatică monocomponentă aplicată sub forma unei pelicule pe pardoselile de beton. Acest produs protejază suprafața pardoselii și generează un aspect uniform și strălucitor.

Se recomandă ca lac de sigilare pe bază apoasă, în special pentru pardoselile de beton amprentat, generând un înveliș dur, flexibil și strălucitor.

2. DATE TEHNICE

Densitatea la 20°C	1,01±0,01 g/cm ³
Aspectul	Lichid
Conținutul în solide	16-19 %
Nivelul PH-ului	7,5- 8,5
Vâscozitatea	similară cu a apei

Consumul este de 7 – 9 m² / l de produs.

3. DOMENII DE APLICARE

PAVICRET 6000 este recomandat în special pentru sigilarea suprafețelor de beton amprentat. Se aplică ca strat final, oferind luciu și protecție suprafeței de beton pe care se aplică.

4. MOD DE UTILIZARE

Se aplică imediat după întărirea suprafeței pardoselii.

Se aplică produsul direct pe suprafață cu ajutorul unui pulverizator. Se încercă realizarea unei pelicule uniforme, evitând formarea unor straturi cu o grosime mare.

5. AMBALAREA

Produsul este ambalat în recipiente de 25 litri și 200 litri.

6. DEPOZITAREA

Se depozitează în recipientul original și sigilat, la o temperatură cuprinsă între 5 - 40°, ferit fiind de frig intens. Produsul nu trebuie depozitat mai mult de 6 luni.

OBSERVATII

Nu se aplică produsul la o temperatura a ambientului sub 5°C.

Nu se aplică atunci când exista pericol de ploaie sau îngheț. De asemenea nu se aplică în plin soare sau când suprafața suport este caldă.

PAVICRET 6000 nu este toxic, periculos sau inflamabil, în condiții normale de manipulare. Se recomandă a se folosi fără măsuri speciale de securitate, doar ținând cont de normele legale de sănătate la locul de muncă.

